Vuba
Resin Bound Binder UVR

Технически лист

Vuba Resin UVR - UV устойчива хибридна полиуретанова свързваща смола

Vuba Resin UVR е алифатна полиуретанова свързваща смола от два компонента: А (смола) и В (втвърдител). Използва се за свързване и обвиване на каменни агрегати в настилки за пешеходно и автомобилно движение.

Устойчивост на ронене

Изпратихме Resin Bound Binder UVR за изпитване на устойчивостта на изтриване. То оценява способността на настилката Resin Bound да устоява на ронене под въздействието на абразивно колело - ключово изпитване за сектора. Смолата Vuba не показа загуба на дълбочината на текстурата след изтриване и постигна индекс на ерозия 0,8. При липса на британски стандарт и широко разпространена подвеждаща информация ценим яснотата на това реално изпитване: то дава на изпълнителите надежден ориентир за оценка на качеството.

Време за втвърдяване

Времето за втвърдяване се определя от включения катализатор дибутилкалаен дилаурат. За повече информация вижте техническия лист „Vuba Catalyst“.

Указания за полагане

За правилната техника на полагане вижте техническия лист „Vuba Resin Bound System“ и инструкциите за изпълнение.

Съхранение


Съхранявайте над 7 °C, без пряка слънчева светлина, в неотворена опаковка с ненарушена пломба. Срок на съхранение: 3 месеца.

Технически данни


Свойство	Стойност
Вид смола	Полиуретанова смола
UV устойчивост	UV устойчива
Максимална влажност	90%
Индекс на ерозия*	0,8
Реакция на огън*	Bfl-s1
Пълно химично втвърдяване	8 - 10 дни
Температура за работа	5 °C - 30 °C

* При комбиниране с агрегати в система Resin Bound.

Разфасовки



7 kg и 7,5 kg
Vuba Resin Bound Binder UVR



IBC контейнер
1000 kg

Официални резултати

0,8

Индекс на ерозия - отличен резултат при изпитване за ронене.

Предимства



Автомобилен трафик
Подходяща за автомобилни натоварвания и зони с движение.



Устойчивост на ронене
При изпитване на изтриване продуктите ни постигнаха индекс на ерозия 0,0.



UV устойчивост
Напълно UV устойчива алифатна смола.



Дълготрайна якост на огъване
Висока якост на огъване и дълготрайност.



15 години гаранция
До 25 години при полагане върху VubaMac.

Сертификация

Flood Innovation Centre

POROUS PAVING SuDS Compliant

Bfl-s1

BBA APPROVAL INSPECTION TESTING CERTIFICATION
CERTIFICATE 24/7248

VUBA Bulgaria | vubabulgaria.com | vubabulgaria@gmail.com | 0888 78 88 65



Здраве и безопасност

Компонент А (смола) не е класифициран като опасно вещество, но се препоръчва носене на защитни очила. Компонент В (втвърдител) съдържа нелетлив изоцианат. Избягвайте продължителен контакт с кожата. При попадане в очите промийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ. Носете защитни очила.

Обезвреждане на отпадъците

Обикновено смолата от компонент А се смесва с компонент В в собствената си опаковка. При правилно смесване полученият материал в опаковката е инертен и етикетът трябва да се обезличи. Опаковката и остатъкът могат да се изхвърлят като обикновени промишлени отпадъци. Невтвърденият материал се третира като опасен отпадък. Спазвайте регионалните и националните изисквания за обезвреждане.

Информация за опаковките

Предлага се в разфасовки 7 kg и 7,5 kg, както и в IBC контейнер 1000 kg.