Ремонт на пукнатини в Resin Bound

Технически информационен лист

ВЪВЕДЕНИЕ

Пукнатини в настилка тип каменен килим (Resin Bound) могат да се появят по различни причини: движение на основата и подосновата, топлинно разширение и свиване или пренасяне на пукнатини от долната основа към настилката. В някои случаи е възможен ремонт, без да се премахва и заменя цялата настилка.

МЕТОД 1

Тънки и косъмни пукнатини

При косъмни или тънки пукнатини може да се направи почти незабележим ремонт по следния начин:

• Осигурете агрегат 1 - 3 мм, съответстващ на положения цветови микс.

• Пресейте агрегата 1 - 3 мм, за да отделите най-дребните частици.

• Претеглете финитe частици. За по-лесно изчисляване използвайте кръгло количество, например 500 г или 1 кг.

• Дозирайте и смесете свързващата смола в количество 7% от теглото на отделените фини частици.

• Разбъркайте до получаване на еднородна смес.

• Поставете маскираща лента от двете страни на пукнатината.

• Нанесете финатa смес с пластмасова маламашка или шпатула, като внимателно я вработите в пукнатината.

• Отстранете лентата и оставете да се втвърди.

МЕТОД 2

По-широки пукнатини

При по-широки пукнатини използвайте друг метод:

• Разширете пукнатината с чук и секач или длето.

• Оформете неравен контур, без счупени или срязани камъчета по периферията.

• Отстранете ронливия материал и почистете старателно участъка от прах и отпадъци.

• Пригответе смес за каменен килим, съответстваща на съществуващия цветови микс.

• Нанесете с пластмасова маламашка. Уплътнете добре и разнесете материала до периферията, без да оставяте кухини. Ремонтираният участък трябва да е на едно ниво със съществуващата настилка.

• Оставете да се втвърди.

РЕШЕНИЯ

При по-стари настилки ремонтираният участък ще изглежда по-ярък или с по-наситен цвят.

Тази разлика може да се намали чрез повторно запечатване на съществуващата настилка, което ще придаде по-равномерен вид на стария и ремонтирания участък.



Пукнатини

VUBA Bulgaria OOD

0888 78 88 65
vubabulgaria@gmail.com
vubabulgaria.com